



VOLLTON	ABTÖNUNG	CODE	NAME	C.I.	LICHTECHTHEIT		CHEM. RESISTENZ		TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT	ÖL-ABSORPTION
					VOLLTON	ABTÖNUNG	SÄUREN	ALKALI		
●	●	XRC	YELLOW	PY 13	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	180 °C / 10 Min.	30–35 %
●	●	TRW	YELLOW	PY 14	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	180 °C / 10 Min.	25–35 %
●	●	2G-SC	YELLOW	PY 17	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	180 °C / 10 Min.	30–40 %
●	●	5GXT	YELLOW	PY 74	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	140 °C / 10 Min.	40–55 %
●	●	3RH	YELLOW	PY 83	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	200 °C / 10 Min.	35–45 %
●	●	138	YELLOW	PY 138	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	260 °C / 10 Min.	30–40 %
●	●	139	YELLOW	PY 139	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	240 °C / 10 Min.	35–45 %
●	●	150	YELLOW	PY 150	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	300 °C / 10 Min.	45–55 %
●	●	GP	ORANGE	PO 13	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	180 °C / 10 Min.	30–40 %
●	●	TRS 34	ORANGE	PO 34	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	200 °C / 10 Min.	40–50 %
●	●	BBN	RUBY	PR 48:1	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	200 °C / 10 Min.	30–40 %
●	●	2SH	RUBY	PR 48:2	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	250 °C / 10 Min.	30–40 %
●	●	2BSP	RED	PR 48:3	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	220 °C / 10 Min.	30–40 %
●	●	LGW	RED	PR 49:1	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	160 °C / 10 Min.	30–40 %
●	●	LCO	RED	PR 53:1	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	180 °C / 10 Min.	30–40 %
●	●	4BW	RED	PR 57:1	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	200 °C / 10 Min.	45–60 %
●	●	EB	RED (yellowish)	PR 122	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	280 °C / 10 Min.	55–65 %
●	●	EB-BS	RED (bluish)	PR 122	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	280 °C / 10 Min.	55–65 %
●	●	5RKP	RED (bluish)	PR 170	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	230 °C / 10 Min.	40–50 %
●	●	3RKP	RED (yellowish)	PR 170	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	230 °C / 10 Min.	35–45 %
●	●	BP	RED	PR 254	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	280 °C / 10 Min.	40–50 %
●	●	RL-W	VIOLET	PV 23	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	260 °C / 10 Min.	50–70 %
●	●	RL-U	VIOLET	PV 23	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	260 °C / 10 Min.	50–70 %
●	●	WS-O	BLUE	PB 15:0	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	180 °C / 5 Min.	40–45 %
●	●	ABK	BLUE	PB 15:1	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	260 °C / 5 Min.	30–45 %
●	●	BSR	BLUE	PB 15:2	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	210 °C / 5 Min.	30–40 %
●	●	1001	BLUE (for PU)	PB 15:3	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	N.A.	30–45 %
●	●	GSJ	BLUE	PB 15:3	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	230 °C / 10 Min.	35–50 %
●	●	NCK	BLUE (fibers)	PB 15:3	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	280 °C / 5 Min.	30–35 %
●	●	DS-H	GREEN (fibers)	PG 7	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	300 °C / 5 Min.	30–40 %

Dieses Merkblatt soll Hinweise und Anregungen geben. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist unverbindlich. Mit diesem Merkblatt sind alle vorherigen Auflagen ungültig.

Stand: Januar 2022



VOLLTON	ABTÖNUNG	CODE	NAME	C.I.
		BV	YELLOW	P.Y.184
		G/MMO	YELLOW	P.Y.53
		R/MMO	YELLOW	P.Br.24
		920	OXIDE YELLOW	P.Y.42
		110	OXIDE RED	P.R.101
		130	OXIDE RED	P.R.101
		ULTRAMARINE	BLUE	P.B.29
		R/MMO	BLUE	P.B.28
		G/MMO	BLUE	P.B.36
		5G/MMO	GREEN	P.G.50
		CHROME OXIDE	GREEN	P.G.17
		318	OXIDE BLACK	P.Bk.11
		303	OXIDE BLACK	P.Bk.33
		SR/MMO	OXIDE BLACK	P.Br.29